



**PRIMER BASE**

## Ficha Técnica



## Descrição

Primer Base ArgaCerta é uma resina acrílica monocomponente, à base d'água, desenvolvida para promover alto desempenho em substratos de alta e baixa absorção. Atua como promotor de aderência e ponte de ancoragem, contribuindo para a redução de bolhas e falhas durante a aplicação da argamassa Autonivelante ArgaCerta. Também é indicado para o selamento de bases, fechamento de poros e preparação de superfícies como concreto, lajes e contrapisos.

## Indicações

- Superfícies de concreto;
- Revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais;
- Lajes;
- Contrapisos.

## NÃO indicado para

- Superfície de madeira ou metal;
- Base com pintura ou qualquer outra substância que possa impedir a aderência do produto;
- Uso com função de impermeabilizante;
- Uso com função de endurecedor de superfície;
- Superfícies excessivamente lisas sem tratamento prévio da base;
- Piso térreo com presença de umidade ascendente ou umidade permanente;
- Áreas expostas à chuva.

**ATENÇÃO:** Para orientações em condições específicas ou não abordadas neste documento, entre em contato com o Departamento Técnico da ArgaCerta.

## Antes de aplicar

### Condições climáticas

- A temperatura do ar ambiente deve estar entre 5°C e 40°C;
- A temperatura da superfície da base deve estar entre 5°C e 27°C;

### Preparo da base

- O preparo da base deve seguir rigorosamente as indicações das normas ABNT NBR 7200 e NBR 13749;
- Toda a superfície deve estar curada, sem apresentar desvios de prumo ou pontos de sonoridade cava;
  - Superfícies de concreto devem estar curadas há pelo menos 28 dias;
  - Contrapisos devem estar curados há pelo menos 14 dias;
- A superfície da base deve estar seca, firme e livre de poeira, gordura, óleo, restos de tinta, eflorescências ou quaisquer contaminantes que prejudiquem a aderência da argamassa.
  - Em superfícies de concreto, é necessário remover resíduos de desmoldantes e nata de cimento por meio de lixamento com escova de aço ou, preferencialmente, utilizando disco de desbaste diamantado acoplado a lixadeira. Recomenda-se o uso de lixadeiras de baixa rotação para evitar danos ao substrato. Após o lixamento, a superfície de concreto deve ser lavada com lavadora de alta pressão para eliminar o pó e partículas soltas. A base deve apresentar aspecto rugoso após a limpeza;

- Para aplicações em sobreposição de revestimentos antigos, verifique se as peças da base se encontram estruturalmente firmes. Garanta a aderência do produto, realizando uma limpeza profunda do revestimento antigo, para remover quaisquer resquícios de gordura, oleosidade, sujeira e poeira acumulados;
- Contaminações por umidade ou infiltrações devem ser tratadas. Em ambientes térreos que estejam em contato direto com o solo, impermeabilize previamente com produtos específicos. A ausência de impermeabilização pode gerar prejuízo ao revestimento aplicado posteriormente. Esse produto não possui função impermeabilizante;
- Utilize o Primer Base Argacerta em até 24 horas antes da aplicação da argamassa autonivelante. Seu uso é indispensável para garantir a aderência e acabamento do produto.

## Preparo do produto



### Verificação

- Antes de iniciar a mistura, verifique cuidadosamente as condições do produto;
- O produto deve estar com sua embalagem íntegra, dentro do prazo de validade, sem vazamentos, alterações de cor ou odor incomum;
- Confirme as indicações e contraindicações do produto e sua adequação em relação às aplicações desejadas;
- Não utilize o produto se houver dúvidas sobre sua procedência, estado físico ou validade.



### Diluição

- Agite o produto antes de utilizar;
- Para aplicações sobre substrato de baixa porosidade, utilize o produto puro, sem diluições;
- Para aplicações sobre substrato de alta porosidade, faça a diluição do produto. Para a diluição, utilize um recipiente sem vazamentos e limpo. Faça a diluição do produto com água, na proporção 1:1 (1 parte de Primer Base Argacerta para 1 parte de água limpa).

## Aplicação do produto



### Aplique em Demãos

- Aplique o produto de maneira uniforme com auxílio de vassoura de pelos, trincha ou rolo de pintura de lã, assegurando total impregnação da superfície, evitando excessos;
- Aplique o produto em demãos. Aguarde a secagem completa da primeira demão para aplicação da segunda. O intervalo de tempo entre uma demão e outra pode variar de 30 minutos a 3 horas, dependendo da variação das condições climáticas do local de aplicação;


**Aguarde a Secagem**

- Aguarde a secagem completa do produto antes de iniciar a aplicação da argamassa autonivelante. Após seco, aplique a argamassa autonivelante em até 24 horas.

## Dados técnicos

### Aspecto e composição

Características	Descrição
Aspecto	Líquido
Solubilidade	Solúvel em água
Cor	Branco Leitoso
Composição	Resina acrílica, aditivos especiais e água

### Rendimento

Diluição	Rendimento
Puro (sem diluição)	1 litro rende 10 m <sup>2</sup> por demão
Diluído 1:1	1 litro rende 15 m <sup>2</sup> por demão

## Fornecimento, armazenamento e validade

- Primer Base ArgaCerta é fornecido em galões de plástico de 5L;
- Armazene o produto em sua embalagem original e fechada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura (aproximadamente 15 pacotes);
- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 12 meses, desde que respeitadas as condições de armazenamento.

## Segurança

- Para informações detalhadas sobre manuseio, armazenamento, riscos à saúde, combate a incêndios, medidas em caso de acidentes e descarte adequado, consulte a FDS (Ficha de Segurança) do produto.

## Importante

- O desempenho e rendimento do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície de aplicação e de fatores externos, alheios ao controle da ArgaCerta, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Em função destes fatores, o rendimento e desempenho do produto podem apresentar variações.
- Este produto atende às normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente das orientações técnicas descritas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.
- A ArgaCerta não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, aplicação incorreta ou inobservância das orientações técnicas contidas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.

**Fabricado e Embalado sob licença por:**

MR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Mineral, 351 – Limoeiro – Itajaí – SC

**CEP:** 88318-500

**CNPJ:** 80.973.720/0001-72

Fone: (47) 3224-2677

**E-mail:** atendimento@argacerta.com.br

**Site:** www.argacerta.com.br

**Responsável Técnico:** Wagner Magalhães Tarnakolski

**CRQ:** 13301883

**Indústria Brasileira**

## Referências normativas

- ABNT NBR 7200:1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento
- ABNT NBR 13749:2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação

## Histórico de Revisão

Revisão	Data	Descrição
00	07/10/2025	Criação do documento