



COLA CERTA PISO VINÍLICO

Ficha Técnica



Descrição

Cola Certa Piso Vinílico ArgaCerta é um adesivo acrílico à base d'água, desenvolvido para a instalação de pisos vinílicos em mantas, placas e régua. Sua formulação de alto teor de sólidos e elevada viscosidade proporciona excelente aderência, alta resistência ao arrancamento e às cargas estáticas e dinâmicas, contribuindo para evitar a abertura de juntas. Além disso, oferece alto rendimento e fácil aplicação.

Indicações

- Ambientes internos;
- Ambientes residenciais e comerciais;
- Pisos e paredes;
- Substratos nivelados e absorventes;
- Sistemas de piso aquecido até 40°C;
- Pisos vinílicos homogêneos e heterogêneos em régua, placas e mantas, desde que estejam dentro das especificações da Norma ABNT NBR 14917-1.

NÃO indicado para

- Ambientes externos;
- Áreas molháveis;
- Ambientes em contato com umidade;
- Ambientes em contato direto com o solo, sem tratamento prévio com o Primer Ultra Barreira de Umidade ArgaCerta;
- Substratos com umidade residual superior a 2,5%;
- Superfícies metálicas;
- Superfícies em fórmicas, madeiras, borrachas, ardósias ou substratos a base de asfalto;
- Sobreposição direta em revestimentos não absorventes, como cerâmicas, porcelanatos, poliuretano e epóxi;
- Superfícies sujeitas à retração e dilatação;
- Substratos com temperatura acima de 40°C;
- Instalação de revestimentos vinílicos em tetos;

ATENÇÃO: Para orientações em condições específicas ou não abordadas neste documento, entre em contato com o Departamento Técnico da ArgaCerta.

Antes de aplicar

Condições climáticas

- A temperatura do ar ambiente deve estar entre 15°C e 35°C;
- A temperatura da superfície da base deve estar entre 10°C e 27°C;

Preparo da base

- A superfície deve estar plana, regularizada e curada. Para isso, utilize os produtos da Linha Nivelamento Piso ArgaCerta;
- A superfície da base deve estar seca, firme e limpa, livre de poeira, gordura, óleo, restos de tinta, eflorescências ou quaisquer contaminantes que possam prejudicar a aderência do produto;
- Certifique-se de que possíveis retrações e fissuras estejam estabilizadas antes da aplicação do produto. A ArgaCerta não se responsabiliza por fissuras ou deslocamentos que resultem da posterior movimentação do substrato;
- Segundo a ABNT NBR 14917-2, o teor de umidade residual deve ser no máximo de 2,5% CCM (medido com higrômetro de carbureto de cálcio) para bases cimentícias. Além disso, os pisos térreos (em contato direto com o solo) devem ser obrigatoriamente protegidos com uma barreira de vapor. Para isso, utilize o Primer Ultra Barreira de Umidade ArgaCerta.

Aplicação do produto



Verificação

- Antes de iniciar a aplicação, verifique cuidadosamente as condições do produto;
- O produto deve estar com sua embalagem íntegra, dentro do prazo de validade, sem vazamentos, alterações de cor ou odor incomum;
- Confirme as indicações e contraindicações do produto e sua adequação em relação às aplicações desejadas;
- Não utilize o produto se houver dúvidas sobre sua procedência, estado físico ou validade.



Aplicação

- O produto está pronto para uso e não requer adição de qualquer material. Antes da aplicação, apenas homogenize o conteúdo do balde;
- Aplique o adesivo com desempenadeira dentada de aço ou plástico tipo A4;
- Espalhe o adesivo com auxílio da desempenadeira, em movimentos semicirculares, sem deixar excessos ou falhas.



Tempos

- Aguarde o tempo de espera (tack), de 15 a 30 minutos, até que o adesivo desenvolva a aderência inicial. Esse período pode variar conforme as condições climáticas do local de aplicação;
- Após atingir o tack, realize o assentamento do revestimento respeitando o tempo máximo de 30 a 45 minutos, contados a partir da aplicação do adesivo.

Instalação do Revestimento

 Verificação	• Instale o revestimento conforme as instruções do fabricante; • Antes da instalação, verifique se o adesivo atingiu o ponto de aplicação (tack). Para isso, toque levemente nos cordões do adesivo. Eles devem estar pegajosos e manter sua forma;
 Instalação do Revestimento	• Instale o revestimento dentro do tempo em aberto do adesivo, de 30 a 45 minutos após sua aplicação; • Comprima o revestimento para garantir a transferência uniforme do adesivo para o verso da peça e eliminar bolsas de ar. Pressione sempre do centro para as bordas; • Após alguns minutos, passe um rolo compressor sobre toda a superfície para uniformizar a aderência e proporcionar o acabamento final.

Liberação

Situação	Tempo para Liberação
Tráfego Leve	3 a 5 horas
Tráfego Intenso e Liberação do Ambiente	24 a 48 horas

Dados técnicos

Aspecto e composição

Características	Descrição
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco acinzentadao
Composição	Dispersão aquosa a base de resinas acrílicas, cargas minerais, fibras e aditivos

Consumo e Rendimento

- 0,3 kg/m², a depender da uniformidade do substrato, do verso do revestimento e da desempenadeira utilizada;
- Um balde de 14 kg rende, aproximadamente, 47 m².

Fornecimento, armazenamento e validade

- Cola Certa Piso Vinílico ArgaCerta é fornecida em baldes de plástico de 14 kg;
- Armazene o produto em sua embalagem original e fechada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com no máximo 1,0 m de altura (aproximadamente 4 baldes);
- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 12 meses, desde que respeitadas as condições de armazenamento.

Segurança

- Para informações detalhadas sobre manuseio, armazenamento, riscos à saúde, combate a incêndios, medidas em caso de acidentes e descarte adequado, consulte a FDS (Ficha de Segurança) do produto.

Importante

- O desempenho e rendimento do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície de aplicação e de fatores externos, alheios ao controle da ArgaCerta, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Em função destes fatores, o rendimento e desempenho do produto podem apresentar variações.
- Este produto atende às normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente das orientações técnicas descritas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.
- A ArgaCerta não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, aplicação incorreta ou inobservância das orientações técnicas contidas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.

Fabricado e Embalado sob licença por:

MR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Mineral, 351 – Limoeiro – Itajaí – SC

CEP: 88318-500**CNPJ:** 80.973.720/0001-72

Fone: (47) 3224-2677

E-mail: atendimento@argacerta.com.br**Site:** www.argacerta.com.br**Responsável Técnico:** Wagner Magalhães Tarnakolski**CRQ:** 13301883**Indústria Brasileira**

Referências normativas

- ABNT NBR 14917-1:2025 – Revestimentos resilientes para pisos – Manta e placa vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC – Parte 1: Requisitos, características e classes e revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento
- ABNT NBR 14917-2:2022 – Revestimentos resilientes para pisos – Manta e placa vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC – Parte 2: Procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza

Histórico de Revisão

Revisão	Data	Descrição
00	02/09/2026	• Criação do documento