




PRIMER PLUS SOBREPOSIÇÃO


Ficha Técnica



TEXTURIZADO



AUTONIVELANTE
E ARGAMASSA
COLANTE



PONTE DE
ADERÊNCIA



SOBREPOSIÇÃO



CONCRETO E
CONTRAPISO

10kg

Peso Líquido

Descrição

Primer Plus Sobreposição ArgaCerta é uma resina acrílica monocomponente, à base d'água, desenvolvida para promover alto desempenho em substratos lisos, de baixa absorção. Produz uma superfície texturizada, criando uma excelente ponte de aderência, especialmente indicada para sobreposição de revestimentos, permitindo a aplicação das argamassas colantes e autonivelantes ArgaCerta.

Indicações

- Ambientes internos;
- Ambientes externos cobertos;
- Contrapisos cimentícios e pisos de concreto;
- Sobreposição em revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais.

NÃO indicado para

- Superfície de madeira, gesso ou metal;
- Bases com pintura ou qualquer outra substância que possa impedir a aderência do produto;
- Áreas com resíduos de óleos, graxas, endurecedores de superfície ou qualquer outra substância que possa impedir a aderência do produto;
- Uso com função de impermeabilizante;
- Uso com função de endurecedor de superfície;
- Piso térreo com presença de umidade ascendente ou umidade permanente. Para essas aplicações, utilize o Primer Ultra Barreira de Umidade ArgaCerta;
- Áreas externas sem cobertura.

ATENÇÃO: Para orientações em condições específicas ou não abordadas neste documento, entre em contato com o Departamento Técnico da ArgaCerta.

Antes de aplicar

Condições climáticas

- A temperatura do ar ambiente deve estar entre 5°C e 40°C;
- A temperatura da superfície da base deve estar entre 5°C e 27°C;

Preparo da base

- O preparo da base deve seguir rigorosamente as indicações das normas ABNT NBR 7200 e NBR 13749;
- Certifique-se de que possíveis retrações e fissuras estejam estabilizadas antes da aplicação do produto;
- Respeite todas as juntas móveis, incluindo juntas de expansão e juntas de isolamento;
- A superfície deve estar curada, sem apresentar irregularidades excessivas ou pontos de sonoridade cava;
 - Pequenas regularizações da base podem ser realizadas utilizando o produto CertaPrep Ultra;
 - Superfícies de concreto devem estar curadas há pelo menos 28 dias;
 - Contrapisos devem estar curados há pelo menos 14 dias;

- A superfície da base deve estar seca, firme e limpa, livre de poeira, gordura, óleo, restos de tinta, eflorescências ou quaisquer contaminantes que possam prejudicar a aderência;
 - Em superfícies de concreto, remova resíduos de desmoldantes e nata de cimento por meio de lixamento com escova de aço ou, preferencialmente, utilizando disco de desbaste diamantado acoplado a lixadeira. Recomenda-se o uso de lixadeiras de baixa rotação para evitar danos ao substrato. Após o lixamento, a superfície de concreto deve ser lavada com lavadora de alta pressão para eliminar o pó e partículas soltas. A base deve apresentar aspecto rugoso e isento de partícula soltas após a limpeza;
 - Para aplicações sobre revestimentos antigos, verifique se as peças existentes estão firmemente aderidas e estruturalmente estáveis. Remova todas as peças soltas e realize limpeza profunda da superfície, removendo completamente resíduos de gordura, oleosidade, sujeira, poeira e demais contaminantes;
- Contaminações por umidade ou infiltrações devem ser tratadas. Em ambientes térreos que estejam em contato direto com o solo, impermeabilize previamente com produtos específicos. A ausência ou deficiência de impermeabilização pode comprometer o desempenho do sistema de revestimento posteriormente aplicado. Garanta a proteção contra a umidade com o Primer Ultra Barreira de Umidade ArgaCerta;
- Não é recomendado molhar a superfície antes, durante e depois da preparação;
- O Primer Plus Sobreposição ArgaCerta apresenta tack de até 96 horas, mantendo a superfície apta a receber a argamassa autonivelante durante esse período. O tack é a capacidade de manter propriedades de aderência. Seu uso é indispensável para garantir a aderência e o acabamento do sistema.

Aplicação do produto



Verificação

- Antes de iniciar a mistura, verifique cuidadosamente as condições do produto;
- O produto deve estar com sua embalagem íntegra, dentro do prazo de validade, sem vazamentos, alterações de cor ou odor incomum;
- Confirme as indicações e contraindicações do produto e sua adequação em relação às aplicações desejadas;
- Não utilize o produto se houver dúvidas sobre sua procedência, estado físico ou validade.



Aplique em Demãos

- Agite bem o produto antes de utilizar, pois podem ocorrer depósitos no fundo da embalagem;
- O produto já vem pronto para o uso, utilize-o puro, sem diluições;
- Aplique o produto de maneira uniforme com auxílio de rolo de pintura de lã, rolo de pintura de espuma ou pincel, assegurando total impregnação da superfície, evitando excessos;
- Aplique o produto em duas demãos. Aguarde a secagem completa da primeira demão para a aplicação da segunda demão. O intervalo de tempo entre uma demão e outra pode variar de 30 minutos a 3 horas, dependendo da variação das condições climáticas do local de aplicação.



Aguarde a
Secagem

- Aguarde a secagem completa da segunda demão antes de iniciar a aplicação do autonivelante e argamassas ArgaCerta. Após seco, aplique o autonivelante e argamassas dentro do tempo de tack do Primer Plus Sobreposição.

Dados técnicos

Aspecto e composição

Características	Descrição
Aspecto	Líquido com resíduos sólidos
Solubilidade	Parcialmente solúvel em água
Cor	Acinzentado
Composição	Resina acrílica, aditivos especiais, água, pigmentos e agregados minerais

Rendimento

Diluição	Rendimento
Puro (sem diluição)	1 balde rende até 100 m²

OBSERVAÇÃO: O rendimento apresentado considera a aplicação em 2 demãos, conforme recomendado pela ArgaCerta. O rendimento pode variar em função da absorção do substrato.

Fornecimento, armazenamento e validade

- Primer Plus Sobreposição ArgaCerta é fornecido em baldes de plástico de 10 kg;
- Armazene o produto em sua embalagem original e fechada, sobre estrado elevado do solo, em local seco e arejado, em pilhas com no máximo 1,0 m de altura (aproximadamente 4 baldes);
- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 12 meses, desde que respeitadas as condições de armazenamento.

Segurança

- Para informações detalhadas sobre manuseio, armazenamento, riscos à saúde, combate a incêndios, medidas em caso de acidentes e descarte adequado, consulte a FDS (Ficha de Segurança) do produto.

Importante

- O desempenho e rendimento do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície de aplicação e de fatores externos, alheios ao controle da ArgaCerta, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. Em função destes fatores, o rendimento e desempenho do produto podem apresentar variações.
- Este produto atende às normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente das orientações técnicas descritas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.
- A ArgaCerta não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, aplicação incorreta ou inobservância das orientações técnicas contidas na embalagem do produto, Ficha Técnica e Normas Brasileiras aplicáveis.

Fabricado e Embalado sob licença por:

MR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Mineral, 351 – Limoeiro – Itajaí – SC

CEP: 88318-500

CNPJ: 80.973.720/0001-72

Fone: (47) 3224-2677

E-mail: atendimento@argacerta.com.br

Site: www.argacerta.com.br

Responsável Técnico: Wagner Magalhães Tarnakolski

CRQ: 13301883

Indústria Brasileira

Referências normativas

- ABNT NBR 7200:1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento
- ABNT NBR 13749:2013 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Especificação

Histórico de Revisão

Revisão	Data	Descrição
00	17/08/2026	• Criação do documento